# LAVAR AUTOS 1000 PSI

Ficha Técnica

# Mangueira Flexível para Lavar Autos

## Descrição do Produto

Mangueira para lavar autos é composta de 02 tubos sendo, interno e intermediário, na cor preta de PVC Flexível, reforçada por duas camadas de fios de poliéster, intercaladas, e cobertura de PVC Flexível na cor azul.

## Aplicação

Indicada para uso em bomba de água pressurizada. Este produto poderá ser usado na área de transportes, indústria e agricultura sendo que a mesma possui excelente resistência a abrasão e suporta uma pressão de trabalho de até 1000 psi.

## Observação

Armazenar o produto em local adequado, protegido da ação dos raios solares e em ambientes com temperatura entre 5°C a 35°C.

## Dados Complementares

**Mangueira 1/2"**

| | |
|---|---|
| Pressão de Trabalho: | 1000 psi (70 bar) |
| Pressão de Ruptura: | 3000 psi (210 bar) |
| Temperatura de Trabalho: | 5°C até 50°C |

**Mangueira de 3/4"**

| | |
|---|---|
| Pressão de Trabalho: | 750 psi (53 bar) |
| Pressão de Ruptura: | 2250 psi (210 bar) |
| Temperatura de Trabalho: | 5°C até 50°C |

# TABELA

| Ø Bitolas | Ø Interno | Ø Externo | Espessura da parede | Peso | Pressão do trabalho | Lances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,7 ± 0,4 | 24,7 ± 0,4 | 6,0 ± 0,4 | 0,472 kg/m | 1000psi | 50 M ; 100 M |
| 3/4" | 19,4 ± 0,4 | 31,4 ± 0,4 | 6,0 ± 0,4 | 0,69 kg/m | 750psi | 50 M ; 100 M |
| 1" | 25,4 ± 0,4 | 37,4 ± 0,4 | 6,0 ± 0,4 | 0,88 kg/m | 500psi | 50 M ; 100 M |

ATENÇÃO:
O procedimento de prensagem da mangueira Bariflex Lavar Autos não é regulamentado por norma técnica. Assim a prensagem dessa mangueira, além de oferecer riscos, anula a garantia de fábrica oferecida pela Bariflex.

BARIFLEX

Rua Paschoal de Paula Neto, 306
Distrito Industrial IV - Iracemápolis - SP
Telefones: (19) 3456-5182 e 3456-3202

www.bariflex.com.br
info@bariflex.com.br